

## FILM ÉCLATS DE VERRE

23FILEDV065100



65 cm x 100 m

### i

## DOMAINES D'APPLICATION

Film adhésif pour surfaces vitrées lors des travaux de démolition. Permet de retenir les éclats et bris de verres en cas de casse.



## RECOMMANDATIONS

Le film de protection doit être stocké dans son emballage d'origine et dans un local tempéré. Pose du film de protection dans un délai inférieur à 6 mois, à compter de la date de réception.

Enlèvement du film de protection dans un délai inférieur à un an à compter de la date de pose. Poser le film en intérieur seulement.

Le film de protection doit être posé sur une surface propre et sèche.

La pose doit être effectuée sans plis ni bulles et sans tension excessive du film. L'allongement du film à la pose doit être < 1%.

Pose conseillée entre 15°C et 50°C .



## CARACTÉRISTIQUES

| Caractéristique          | Valeur  |
|--------------------------|---|
| Dimensions               | 65 cm x 100 m   |
| Épaisseur                | 100 µm  |
| Aspect                   | transparent incolore                                  |
| Niveau d'adhésivité      | très élevé  |
| Nature du support        | polyoléfines  |
| Masse adhésive           | caoutchouc  |
| PAL/A                    | 450 cN/cm   |
| Force de rupture         | Longitudinale >1.4 daN/cm<br>Transversale >1.2 daN/cm |
| Allongement à la rupture | Longitudinale >200%<br>Transversale >500%             |